

安徽丽巢新材料科技有限公司 技术资料

Anhui Lichao NewMaterialsTechnology Co.,Ltd.

T-60

描 述 :

T-60是聚醋酸乙烯胶乳，粘接力强，耐酸碱，耐高温、干燥速度快、不含甲醛，适用于无纺布粘接。

物理特性 :

外观 : 乳白色液体
粘度: 8000-30000cps (25℃)
固含量 : 52-57%
PH值 : 4.0-7.0

使用条件:

基材含水率: 8-12%
基材加工精度: 加工面平整，无油脂、灰尘等
涂胶量: 单面涂胶，120-180克/平方米（根据木皮厚度选择涂胶量，不过度透胶即可）
使用温度: 10℃<T<35℃
开放时间: 25-35℃时不超过8-12分钟；10-25℃时不超过10-20分钟
卸压后陈放: 24 -72 小时

储 存 :

室温条件下贮藏期为6个月，室温升高将使贮藏期缩短。冬季贮藏温度不应低于8℃，以防止冰冻。

包 装 :

25 公斤/桶。

工厂地址：安徽省合肥市夏阁工业园区

电话：0551-82621738

传真：0551-8360006

邮编：823000

以上技术资料仅供参考。建议在使用本产品前先测试其适用性。本公司将不承担任何因操作失误或使用不当所造成的任何损失。如需要更多信息，请咨询我公司技术服务部门。本公司将定期更新以上技术资料。