

产品牌号 R-760

R-760 是无填料热熔胶，适用于家具制造行业的封边以及包覆，具有融化后进料性能好、热稳定性佳、粘接强度高、耐高低温等优点，尤其耐寒(耐冷)性比普通的同行同类产品优异，可应用于三聚氰胺浸渍纸、PVC、木皮的封边以及薄纸、木皮和 PVC 材料的包覆。

技术参数

- ☆ 主要成份：EVA
- ☆ 外观：金黄色半透明球状颗粒
- ☆ 毒性：无
- ☆ 环球软化点： $87 \pm 4^{\circ}\text{C}$
- ☆ 布氏粘度： $27800 \pm 2000\text{Cps}$ (150°C ，29 号转子)
- ☆ 密度： 1 g/cm^3 (典型值)

使用注意

- ☆ 板材质量或包覆材料好坏、操作工艺和工作环境等均会影响粘接效果，建议先行试用并作详细测试。
- ☆ 包覆材料表面应无尘、无油脂，环境温度低时应预热。
- ☆ 推荐使用温度：包覆用途 $180-210^{\circ}\text{C}$ ，封边用途： $140-170^{\circ}\text{C}$ ，最终使用温度请调试后确定。
- ☆ 进料速度： $5-20\text{m/min}$ 。
- ☆ 由于热熔胶使用时须加热，需穿戴个人防护用品。
- ☆ 热熔胶槽须盖紧，以防杂物掉入影响胶的性能。
- ☆ 残胶未冷却时可用木质刮铲刮除，然后可在 120°C 下用石蜡清理，最后用热熔胶冲洗。

包装储存

- ☆ 包装：双层复合袋，25 公斤/袋
- ☆ 保质期：24 个月
- ☆ 储存条件：置于阴凉、干燥处